

Opdrachtnummer : 201705382
Datum opdracht : 19-9-2017
Uw opdrachtref. : Schriftelijke aanvraag

Aristide nv
Nachtegaalstraat 109
2550 Kontich

Omschrijving : Weefsel voor meubeltextiel

STAAL
20170538201

Uw referentie : **JAMES**

Datum ontvangst : 19-09-2017

Staalname door : derden

Datum uitvoering : Week : 39

Plaats uitvoering : Servaco

! **Martindale abrasie** ISO 12947-2 : 1998

Methode : twmar proefomstandigheden : 20° C ± 2° - 65 % RV ± 4 %, druk : 12 kPa (795 +/- 7g)

Eindpuntbepaling : BS 2543:1995

| | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------|
| proefstuk 1 | 40.000 | aantal rubs |
| proefstuk 2 | 25.000 | aantal rubs |
| proefstuk 3 | 40.000 | aantal rubs |
| proefstuk 4 | 45.000 | aantal rubs |
| kleurverandering bij 6000 cycli | 5 | cijfer op de grijsschaal |

Opmerking: Beoordeling volgens BS 2543:2004 en EN 14465/A: 18.000 / 18.000 / 18.000 / 18.000 rubs -chenille kaal

Frans Deleu
Diensthoofd

Dr. Nicholas Van Landuyt
Algemeen Directeur

! : Geaccrediteerde methode voor de monstertypes terug te vinden in de bijlage van het BELAC -certificaat nr. 052-TEST. De beproevingsresultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Dit verslag mag niet worden gekopieerd, tenzij in zijn volledige vorm en met schriftelijke toestemming van Servaco. De meetonzekerheid en de omschrijving van de vermelde onderzoeksmethoden zijn op aanvraag ter beschikking.