

## INFORME DE ANÁLISIS / TEST REPORT

FECHA / DATE : 6/10/2017

SOLICITANTE / APPLICANT : ARISTIDE

MUESTRAS / SAMPLES : CESAR-AC-FR

NORMA DE REFERENCIA / REFERENCE TEST

BS 5852:1979 Parte 1 / BS 5852:1979 Part 1

Pretratamiento de aclarado / Soaking pre treatment

BS 5651:1989

CONDICIONES AMBIENTALES / AMBIENTAL CONDITIONS

22 °C y 55 % HR

SUBSTRATO / SUBSTRATUM

Espuma de PU no retardante, según BS 3379 Tipo B

Non-fire retardant PU foam according with BS 3379 Type B

ENSAYOS / TESTS

INFLAMABILIDAD DE TEJIDO PARA TAPICERÍA / IGNITABILITY OF  
UPHOLSTERY FURNITURE

RESULTADOS / RESULTS



Pascual y Bernabeu  
S.A.

aqua  
clean®  
GROUP

FUENTE DE IGNICIÓN / IGNITION SOURCING

Cigarrillo en combustión

Smouldering cigarette

**LA MUESTRA PASA FAVORABLEMENTE EL ENSAYO**

**SAMPLE PASS THE REQUERIMENTS OF THE TEST**

FUENTE DE IGNICIÓN / IGNITION SOURCING

Llama de butano equivalente a una cerilla

Butane flames equivalent to match flame

**LA MUESTRA PASA FAVORABLEMENTE EL ENSAYO**

**SAMPLE PASS THE REQUERIMENTS OF THE TEST**

**DEPARTAMENTO TÉCNICO / TECHNICAL DEPARTMENT**

Miguel Amorós Navarro

(Technical Manager)